



热缩管



主要产品颜色: 透明, 透明

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 3.2 mm [.125 in]

收缩后内径（最大值): 1.6 mm [.062 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	RW-175
墙面类型	单

主体特性

主要产品颜色	透明, 透明
收缩率	2:1
主要产品材料	交联聚偏二氟乙烯
灵活性	半刚性

尺寸

原始内径（最小值）	3.2 mm[.125 in]
收缩后内径（最大值)	1.6 mm[.062 in]
热缩管尺寸范围	1.6 – 3.2 mm[.062 – .125 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	155 °C
热缩管易燃性	阻燃



工组温度范围	-55 – 175 °C
热缩管电阻	切通性, 张力, 摩擦, 机械损害, 液体
收缩温度	175 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Raychem RW-175](#)



客户还购买了



文档

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing

英文版本

1-1773730-1 RW-175-E Heat-Shrinkable Tubing Flyer

英文版本



产品规格

质量规范

英文版本